

Reinigung von Anschlagmitteln aus hochfestem Polyester

Hebegurten und Rundschnellen aus Polyester dürfen grundsätzlich in einem Wasserbad oder in einer Trommelwaschmaschine gewaschen werden. Dabei ist folgendes zu beachten:

- Es ist ein leichtes Waschmittel zu nehmen, dessen **pH-Wert nicht über 10** liegt.
- Die Wascht Temperatur sollte bei ca. 30°C liegen, bzw. **40 °C nicht überschreiten**
- Die Anschlagmittel dürfen **nicht geschleudert** werden.
- Die Anschlagmittel nach dem Waschen **gut ausspülen**, damit keine Waschmittelrückstände zurückbleiben.
- Nach dem Spülen, Anschlagmittel **trocknen lassen** (ohne fremde Hitzequellen!)

Bei ordnungsgemäßer Einhaltung dieser Gegebenheiten ist nicht mit einem Festigkeitsverlust zu rechnen.

Als Reinigungsmittel empfehlen wir folgende Produkte:

- MINATOL „Perl Fit“ Allzweckreiniger (pH-Wert 8)
- MINATOL „Ergo 2“ Universalreiniger (pH-Wert 10)

- Bei schwacher Verschmutzung obige Reiniger mit einer Dosierung von 1 – 2% anwenden. Mit Reinigungstuch oder Schwamm nass abwaschen. Zum Schluss gut ausspülen.

- Bei starker Verschmutzung obige Reiniger mit einer Dosierung von 2 – 3% anwenden. Mit Reinigungstuch oder Schwamm nass abwaschen oder in Tauchbad während max. 6 Std einlegen und anschliessend mit Tuch oder Schwamm gut abwaschen. Zum Schluss gut ausspülen.

Die vorgenannten Reiniger können im Fachhandel oder direkt beim Hersteller MINATOL erworben werden:

Minatolwerke AG
Ringstrasse 15
8600 Dübendorf
Tel. 044 824 18 24

Minatolwerke AG
Staldenhof 1a
6014 Littau
Tel. 041 360 64 02

Minatolwerke AG
Grabenackerstrasse 8a
4142 Münchenstein
Tel. 061 415 84 84

www.minatol.ch

Address
SpanSet AG
Transportsysteme und
technische Bänder

Eichbühlstrasse 31
CH-8618 Oetwil am See

Telephone
+41 44 929 70 70
Telefax
+41 44 929 70 71
E-mail
info@spanset.ch
Internet
www.spanset.ch